

# UNISYNTH FAST

Poliglactina 910 Trenzada Y Recubierta  
(Absorción Rápida)

Sutura Quirúrgica Absorbible U.S.P.



**UNISUR**  
Lifecare Pvt. Ltd.



# UNISYNTH FAST

Poliglactina 910 Trenzada Y Recubierta  
 (Absorción Rápida)  
 Sutura Quirúrgica Absorbible U.S.P.



**La sutura Poliglactina 910 trenzada y recubierta UNISYNTH FAST**, es una sutura quirúrgica estéril absorbible sintética compuesta por un copolímero hecho de 90% de glicólido y 10% de L-lactida de bajo peso molecular.

La fabricación interna de agujas le proporciona las mejores agujas con una nitidez óptima, lo que finalmente proporciona una conducción suave sobre los tejidos durante la sutura.

## Indicaciones:

La sutura sintética absorbible Unisynth Poliglactina 910 está indicada solo para su uso en la aproximación superficial del tejido blando de la piel y las mucosas

## Mejor Utilizado Para

- Aproximación del útero
- Aproximación de tejidos blandos

## Información Adicional:

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutura Características      | Sutura quirúrgica sintética absorbible.                                                   |
| Sutura Tipo                 | Trenzado                                                                                  |
| Sutura Material             | Poliglicólido (90%) - co-lactida (10%) sutura quirúrgica trenzada sintética absorbible    |
| Sutura Revestimiento        | poli (glicólido-ce-L-lactida) y estearato de calcio                                       |
| Suture Color                | Sin Teñir                                                                                 |
| Suture Soporte              | de 7 a 10 días                                                                            |
| Suture Absorción            | La absorción se lleva a cabo por hidrólisis completa en 40 a 45 días.                     |
| Sutura Resistencia          | El 75% de la resistencia a la tracción se retiene durante 3 días y el 45% hasta 7 días.   |
| Sutura Rango U.S.P          | 6/0-2                                                                                     |
| Esterilización              | E0 (óxido de etileno)                                                                     |
| Vida útil                   | 3 años                                                                                    |
| Características de producto | Excelente resistencia a la tracción. Excelente atado de nudos. Mínima reacción del tejido |
| Sutura Embalaje             | En envases de papel de aluminio con o sin aguja.                                          |
| Tipo de aguja:              | Punta Redondo, Cortante, Ahusada, Recta, Punta Roma                                       |
| MFG. LIC No.                | MFG/MD/2020/000109                                                                        |
| OEM. LIC NO.                | N. Code: KA/DEVICE/MFG/MD/2020/000109                                                     |